


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品名

ツヤ金 水溶強粘 キセパ

2. 製品構成



3. 材質

表面基材・・・50g 模造紙に7 μ のアルミ箔を糊貼し、金着色を施したもの
粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ
セパレーター・・・クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、その上にシリコーン処理を施したもの。

4. 物性規格

種別	項目		単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ		μm	65	JIS-P-8118
	引張強度		N/15mm	49.0 以上	JIS-P-8113
粘着剤	接着力 (対ステンレス)		mN/25mm	19600	別記
	保持力		s	NC	別記
セパレーター	厚さ		μm	112	JIS-P-8118
	坪量		g/m^2	90	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	N/15mm	78.0 以上 63.5. 以上	JIS-P-8113

NC…ズレなしの意味

※水溶強粘は冷蔵適正がございますので、冷蔵製品にも御使用いただけます。

ただし、ご使用に関しては必ず貼付試験を行ってください。