


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

発泡PETGR 溶強GB 厚口B

2. 製品構成



3. 材質

表面基材・・・発泡PETGR (再生PET樹脂を25%以上使用)

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、
その片面上にシリコーン処理を施したものを。

4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	50	JIS-C-2318
	引張強度	N/mm^2	166以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力(対ステンレス)	$\text{mN}/25\text{mm}$	11760	別記
	保持力	s	NC	別記
セパレーター	厚さ	μm	170	JIS-P-8118
	坪量	g/m^2	145	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	137.0以上 88.0以上

NC…ズレなしの意味