


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術部

## 1. 品名

パールFグレー 溶強GB GS

## 2. 製品構成



## 3. 材質

表面基材・・・パールFグレー

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・グラシン紙の片面上にシリコーン処理を施したものの。

## 4. 物性規格

種別	項目		単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ		$\mu\text{m}$	80	JIS-C-2318
	引張強度		$\text{N}/\text{mm}^2$	39.0 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力 (対ステンレス)		$\text{mN}/25\text{mm}$	11760	別記
	保持力		s	NC	別記
セパレーター	厚さ		$\mu\text{m}$	68	JIS-P-8118
	坪量		$\text{g}/\text{m}^2$	75	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	98.0 以上 68.0. 以上	JIS-P-8113

NC…ズレなしの意味