


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

白PET#50 溶強GB PGS

2. 製品構成



3. 材質

表面基材・・・白PET#50

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・グラシン紙の片面にポリエチレンをラミネートし、
その上にシリコーン処理を施したものを。

4. 物性規格

種別	項目		単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ		μm	50	JIS-C-2318
	引張強度		N/mm^2	166以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力(対ステンレス)		$\text{mN}/25\text{mm}$	11760	別記
	保持力		s	NC	別記
セパレーター	厚さ		μm	90	JIS-P-8118
	坪量		g/m^2	94	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	83.0以上 78.0以上	JIS-P-8113

NC…ズレなしの意味