


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

パールFピンク 溶強GB GS

2. 製品構成



3. 材質

表面基材・・・パールFピンク

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・グラシン紙の片面上にシリコーン処理を施したもの。

4. 物性規格

| 種別 | 項目 | 単位 | 代表値 | 試験方法 |
|--------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 表面基材 | 厚さ | μm | 80 | JIS-C-2318 |
| | 引張強度 | N/mm^2 | 39.0 以上 | JIS-C-2318 |
| 粘着剤 | 接着力 (対ステンレス) | $\text{mN}/25\text{mm}$ | 11760 | 別記 |
| | 保持力 | s | NC | 別記 |
| セパレーター | 厚さ | μm | 68 | JIS-P-8118 |
| | 坪量 | g/m^2 | 75 | JIS-P-8124 |
| | 引張強度 | MD CD | $\text{N}/15\text{mm}$ | 98.0 以上 68.0. 以上 |

NC…ズレなしの意味