


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

印刷用艶銀 PP #50 溶強 GB GS

2. 製品構成



3. 材質

表面基材 ····· 印刷用艶銀 PP #50

粘着剤 ····· アクリル系溶剤タイプ

セパレーター ····· グラシン紙の片面にシリコーン処理を施したもの。

4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	50	JIS-C-2318
	引張強度	N/mm ²	127 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	mN/25mm	11760	別記
	保持力	s	NC	別記
セパレーター	厚さ	μm	68	JIS-P-8118
	坪量	g/m ²	75	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	N/15mm 98.0 以上 68.0 以上	JIS-P-8113

NC···ズレなしの意味