


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

発泡PETGR SP-H PGS

2. 製品構成



3. 材質

表面基材・・・発泡PETGR（再生PET樹脂を25%以上使用）

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ（超強粘再剥離）

セパレーター・・・グラシン紙の片面にポリエチレンをラミネートし、
その上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種別	項目	単位	範囲	試験方法
表面基材	厚さ	μm	50	JIS-C-2318
	引張強度	N/mm^2	166以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力（対ステンレス）	$\text{mN}/25\text{mm}$	10780	別記
	保持力	s	NC	別記
セパレーター	厚さ	μm	90	JIS-P-8118
	坪量	g/m^2	94	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	83.0以上 78.0以上

・被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等、が発生する場合がありますので、ご使用に際しては、必ず貼付試験を行って下さい。