


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術課

## 1. 品名

SM#100 溶強GB 厚口B

## 2. 製品構成



## 3. 材質

表面基材・・・SM#100

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面の上にシリコーン処理を施したものの。

## 4. 物性規格

種別	項目		単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ		$\mu\text{m}$	100	JIS-C-2318
	引張強度		$\text{N}/\text{mm}^2$	166 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力 (対ステンレス)		$\text{mN}/25\text{mm}$	9800	別記
	保持力		s	NC	別記
セパレーター	厚さ		$\mu\text{m}$	170	JIS-P-8118
	坪量		$\text{g}/\text{m}^2$	145	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	137.0 以上 88.0 以上	JIS-P-8113

NC・・・ズレなしの意味