


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術部

## 1. 品名

PET#50 Rnon 透明セパ

## 2. 製品構成



## 3. 材質

表面基材・・・PET#50

粘着剤・・・ウレタン系溶剤タイプ（吸着タイプ）

セパレーター・・・PET#50の片面の上にシリコーン処理を施したものの。

## 4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	$\mu\text{m}$	50	JIS-C-2318
	引張強度	$\text{N}/\text{mm}^2$	166.0以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力（対ステンレス）	$\text{mN}/25\text{mm}$	4.9	別記
	保持力	s	—	別記
セパレーター	厚さ	$\mu\text{m}$	50	JIS-C-2318
	坪量	$\text{g}/\text{m}^2$	71	JIS-C-2318
	引張強度	$\text{N}/\text{mm}^2$	166.0以上	JIS-C-2318

NC…ズレなしの意味

・被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等、が発生する場合がありますので、ご使用に際しては、必ず貼付試験を行って下さい。