


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

PET#50 超トイシ PGS

2. 製品構成



3. 材質

表面基材・・・PET#50

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・グラシン紙の片面にポリエチレンをラミネートし、
その上にシリコーン処理を施したもの。

4. 物性規格

種別	項目	単位	範囲	試験方法
表面基材	厚さ	μm	50	JIS-C-2318
	引張強度	N/mm^2	166 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	$\text{mN}/25\text{mm}$	18600	別記
	保持力	s	10000	別記
セパレーター	厚さ	μm	90	JIS-P-8118
	坪量	g/m^2	94	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD $\text{N}/15\text{mm}$	83 以上 78 以上	JIS-P-8113