


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品名

PET#50 溶剤強粘 ファンシー

2. 製品構成



3. 材質

表面基材・・・PET#50

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・PET#50の片面の上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	50	JIS-C-2318
	引張強度	N/mm^2	166.0以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力(対ステンレス)	$\text{mN}/25\text{mm}$	9800	別記
	保持力	s	NC	別記
セパレーター	厚さ	μm	50	JIS-C-2318
	坪量	g/m^2	71	JIS-C-2318
	引張強度	N/mm^2	166.0以上	JIS-C-2318

NC…ズレなしの意味