


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

YUPO#80 SP-K GS

2. 製品構成



3. 材質

表面基材・・・ユポ#80

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ(超強粘再剥離)

セパレーター・・・グラシン紙の片面上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	80	JIS-C-2318
	引張強度	N/mm^2	39.0以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力(対ステンレス)	$\text{mN}/25\text{mm}$	5390	別記
セパレーター	厚さ	μm	68	JIS-P-8118
	坪量	g/m^2	75	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	98.0以上 68.0以上

数値は代表値であり保証値ではありません。

・被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等、が発生する場合がありますので、ご使用に際しては、必ず貼付試験を行って下さい。