


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品名

艶エンビ#80 溶強GB 厚口B

2. 製品構成



3. 材質

表面基材・・・艶エンビ#80

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ (バイオマス樹脂20%以上使用)

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面の上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	80	マイクログージ測定
	引張強度	MD CD	N 15以上	JIS-K-7161
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	$\text{mN}/25\text{mm}$	17640	別記
	保持力	s	NC	別記
セパレーター	厚さ	μm	170	JIS-P-8118
	坪量	g/m^2	145	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$ 137.0以上 88.0以上	JIS-P-8113

NC…ズレなしの意味